

PRODOTTI	CARATTERISTICHE CHIMICHE								
	C %	S %	Gen. %	Vol. %	H <sub>2</sub> O %	H %	N %	Siviera	Forno
COKE CALCINATO	> 98	< 0,6	< 0,5	< 0,5	< 0,3	< 0,2	< 0,2	si	
GRAFITE	> 98	< 0,2	< 2	< 0,7	< 0,3	< 0,1	< 0,1	si	
GRAFOIL	> 97	< 0,3	< 0,3	< 0,2	< 0,3	< 0,2	< 0,2	si	
GRAFIX 95	> 95	< 0,3	< 0,3	< 0,2	< 0,3	< 0,2	< 0,2	si	
GRAFIX 93	> 93	< 0,3	< 0,3	< 0,2	< 0,3	< 0,2	< 0,2	si	
GRAFIX 92NC	> 88	< 1,2	< 3	< 5	< 0,5			si	
SIDERCOKE	> 85	< 0,8	< 12	< 1	< 10				si
ANTRACITE	> 85	< 1	< 13	< 5	< 9				si
FOSSILE BV	> 70	< 0,5	< 15	< 15	< 10				si
FOSSILE ANTRACITOSO	> 80	< 0,5	< 11	< 10	< 6				
CARBON 65/70 (nocelle)	> 65	< 1	< 18	< 10	< 1,5				

Altre qualità a richiesta

Granulometrie mm: 0-1; 0,2-4; 0,3-6; 3-8; 6-13; 10-20; 10-40; 40-150; nocelle  
Imballaggio: RINFUSA, BIG BAGS, SACCHI, FUSTI, CASSE, su palette.

Aggiornamento:  
giugno 2018