

PRODOTTI	CARATTERISTICHE CHIMICHE							
	C %	Al ₂ O ₃ %	Ceneri e Rigonfianti %	CaO+MgO %	Volatili %	Al %	S %	SiO ₂ %
IRONFLUX 1/90C	80/85		5/7		2/3		< 1,5	
IRONFLUX 10	70/80		12/15		4/5		< 1,5	
IRONFLUX 20	65/70		15/20		4/5		< 1,5	
PIROX® -S	> 60	< 20		< 10		< 15	< 2	< 6
PIROX® -MX	> 60	< 8		15/18		< 15	< 1	< 3
CARBODOL	< 2	< 6		88/90				< 2
CARBODOL-C	< 10	< 6		78/80			< 1	< 4

Altre fabbricazioni a richiesta
 Granulometrie mm: 0,1-4; altre a richiesta
 Imballaggio: RINFUSA IN SILOS, BIG BAGS, SACCHI, su palette.

Aggiornamento:
giugno 2018